

# FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS


## CESAROM® SOFT

Faianță, 50x25, bej floare lucios

Cod Produs: 2051-0167



### DOMENII DE UTILIZARE



- Plăci ceramice destinate a fi utilizate pentru finisarea finală pereților interiori
- Design: marmură

### AMBALAJ

Varianta 1 de ambalare :

|         | m <sup>2</sup> |         | m <sup>2</sup> | kg   | brutto kg |
|---------|----------------|---------|----------------|------|-----------|
|         |                |         |                |      |           |
| 11 buc. | 1.38           | 51 buc. | 70.38          | 21.0 | 1100      |

Varianta 2 de ambalare :

|         | m <sup>2</sup> |         | m <sup>2</sup> | kg   | brutto kg |
|---------|----------------|---------|----------------|------|-----------|
|         |                |         |                |      |           |
| 11 buc. | 1.38           | 45 buc. | 62.1           | 21.0 | 975       |

- Specificațiile de pe cutie sunt descrise mai jos.

### MOD DE APLICARE

- Preașterea suprafeței – aplicarea plăcilor ceramice trebuie să fie realizată pe un suport stabil, fără denivelări sau diferențe de nivel, fără urme de praf sau grăsimi deoarece duc la crăparea sau desprinderea faianței. Este importantă și aplicarea unei amorse care îmbunătățește aderența suprafeței, reduce absorbția de apă din adeziv, fixează praful, crează puncte de aderență pe suprafețe neabsorbante.
- Hidroizolarea suprafeței de suport pentru spațiile cu grad ridicat de umiditate este recomandată (ex. zona de dus, cadă) atât pentru pardoseală cât și perete.
- Alegerea adezivului – se recomandă un adeziv de tip C1T (Adeziv pe bază de lianți minerali).



- Alegerea chitului de rosturi – se recomandă un chit de rosturi de tip CG2 A și pentru spațiile grad ridicat de umiditate recomandăm chit de rosturi de tip aquastatic (CG2 AW).



Alegerea modului de placare – alegeți locul de pornire al plăcii în funcție de designul și dimensiunea plăcii, de recomandarea arhitectului/designerului, a dimensiunii peretelui. Trasați o linie de nivel (orizontală și verticală) pe perete cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer sau cu o nivelă laser. Este recomandată aplicarea unei rigle de lemn (sau profil metalic) la nivelul liniei trasate iar placarea trebuie să aibă loc de la nivelul acesteia.



- Lipirea plăcilor – la aplicarea adezivului se folosește o gletieră cu dinți de 6-8 mm (consum de 3kg/m<sup>2</sup>). Se recomandă aplicarea unui strat subțire de adeziv pe spatele plăcii cu gletieră dreaptă. Perimetrul acoperit o dată ar trebui să fie suficient ca să fie montate în etapa următoare aproximativ 6 plăci, dar nu mult mai mare, ca să puteți lucra din aproape în aproape și să nu înceapă adezivul să se usuce.




Se recomandă apăsarea cu putere a plăcii pe suport și reglarea acesteia cu mișcări ușor laterale pentru a asigura un contact de minim 75% cu stratul suport prin adeziv. Aplicați plăcile de jos în sus, la fiecare nouă placă puneți distanțiere de plastic între placa reper montată înainte și cea nouă. Montați plăcile, cu distanțiere, până acoperiți întreaga suprafață și reglați încontinuu suprafața cu ajutorul nivelei cu bulă de aer. După un timp de montare de cel puțin 6 ore se poate elimina șablonul de lemn pentru placarea primului rând de faianță. Pentru o priză mai bună se recomandă aplicarea adezivului de pe placă în sens invers față de cel de pe perete. Pe urmă se execută etanșarea cu silicon la unghiul dintre pardoseală și placaj și la colțurile pereților, pentru a împiedica infiltrarea apei.

- **Chituirea rostului**- după montarea tuturor plăcilor ceramice, trebuie să lăsați să treacă cel puțin 24 de ore înainte să se aplice chitul pentru rosturi.
- Înainte aplicării chitului pentru rosturi plăcile ceramice trebuie curățate de impurități (adeziv) și murdărie. Pasta se aplică între plăci cu ajutorul unei gletiere speciale de cauciuc, folosindu-se o mișcare de măturare a suprafeței.
- Surplusul de chit rămas pe plăci se va îndepărta ulterior cu gletiera de burete, după circa 10-15 minute de la aplicare (în funcție de specificațiile producătorului de chit, clătind-o frecvent și storcând-o bine) folosind o mișcare circulară. Important este să se umple rosturile, regulat și neted, fără fisuri.

SUNT INTERZISE folosirea materialelor abrazive pentru curățare deoarece există riscul de a deteriora suprafața plăcii ceramice.

#### RECOMANDĂRI

- Pentru preluarea deformărilor care pot apărea în stratul suport se recomandă ca dimensiunea distanțierelor să fie  $\geq 2$  mm.



- În cazul suporturilor de montaj sensibile (gips, carton, BCA, plăci ipsos etc) se recomandă folosirea unor adezivi flexibili de tip C2TES1 (Adeziv pe bază de lianți minerali) sau de tip R2T (Adeziv pe bază de rășini reactive).

#### LIMITĂRI

- Nu folosiți produse abrazive și detergenți menajeri nediluți în apă pentru curățarea și întreținerea plăcilor ceramice pentru că pot afecta culoarea și suprafața acestora.

#### DATE TEHNICE

| Caracteristici                                                                      | Valori admise conform SR EN 14411 | Valori obținute             | Metoda de determinare |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>A. Caracteristici dimensionale</b>                                               |                                   |                             |                       |
| 1. Lungime și lățime                                                                | $\pm 0.5 \%$                      | $\pm 0.4 \%$                | SR EN ISO 10545-2     |
| 2. Grosime                                                                          | $\pm 10 \%$                       | $\pm 5 \%$                  | SR EN ISO 10545-2     |
| 3. Liniaritatea muchiilor                                                           | $\pm 0.3 \%$                      | $\pm 0.2 \%$                | SR EN ISO 10545-2     |
| 4. Rectangularitatea                                                                | $\pm 0.5 \%$                      | $\pm 0.4 \%$                | SR EN ISO 10545-2     |
| 5. Curbura centrală                                                                 | $+ 0.5 \%$ / $- 0.3 \%$           | $+ 0.4 \%$ / $- 0.2 \%$     | SR EN ISO 10545-2     |
| 6. Curbura laterală                                                                 | $+ 0.5 \%$ / $- 0.3 \%$           | $+ 0.4 \%$ / $- 0.2 \%$     | SR EN ISO 10545-2     |
| 7. Voalul                                                                           | $\pm 0.5 \%$                      | $\pm 0.4 \%$                | SR EN ISO 10545-2     |
| <b>B. Proprietăți fizice</b>                                                        |                                   |                             |                       |
| 1. Absorbția de apă                                                                 | media $> 10 \%$                   | $10 - 20 \%$                | SR EN ISO 10545-3     |
| 2. Forța de rupere                                                                  | min 600 N                         | min 600 N                   | SR EN ISO 10545-4     |
| 3. Rezistența la încovoiere                                                         | min 12 N/mm <sup>2</sup>          | min 12 N/mm <sup>2</sup>    | SR EN ISO 10545-4     |
| 4. Rezistența la harisare                                                           | Se declară                        | rezistă                     | SR EN ISO 10545-11    |
| 5. Rezistența la șoc termic                                                         | Se declară                        | rezistă                     | SR EN ISO 10545-9     |
| 6. Coeficientul de dilatare termică liniară                                         | Se declară                        | max. $8 \times 10^{-6} 1/K$ | SR EN ISO 10545-8     |
| 7. Dilatarea la umiditate                                                           | Se declară                        | max. 0.60 mm/m              | SR EN ISO 10545-10    |
| <b>C. Proprietăți chimice</b>                                                       |                                   |                             |                       |
| 1. Rezistența la pătare (min. clasa 1 – max. clasa 5)                               | min. clasa 3                      | clasa 5                     | SR EN ISO 10545-14    |
| 2. Rezistența la produse menajere (min. clasa C – max. clasa A)                     | min clasa B                       | clasa A                     | SR EN ISO 10545-13    |
| 3. Rezistența la acizi și baze de concentrații mici (min. clasa LC – max. clasa LA) | Se declară                        | clasa LA                    | SR EN ISO 10545-13    |
| 4. Rezistența la acizi și baze de concentrații mari (min. clasa HC – max. clasa HA) | Se declară                        | clasa HA                    | SR EN ISO 10545-13    |

#### SECURITATEA MEDIULUI ȘI PREVEDERI LEGALE

- Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare.
- Informațiile și în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Cesarom sunt furnizate cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale firmei și a experienței cu produsele.

#### DETALII IMPORTANTE DE PE CUTIE

**Cod SAP produs**  
2051-0176

**Simbol nuanță:**  
Notat printr-o combinație de Literă+Cifră, nuanța este o caracteristică a lotului.  
DO

**Marcaj calibru:**  
Reprezintă dimensiunea de fabricație (mm). Este caracteristică formatului. Vă rugăm verificați tabelele de calibre aflate pe cutii sau mai jos.  
1

**Marcaj calitate:**  
Notat calitatea I. (întâi) sau calitatea MS.  
I

**Indicativ sortator**  
Garantează sortarea de calitate al suprafeței plăcilor.  
FM-B

**cod code**  
termékszám  
kód výrobku

**nuanță**  
shade  
színárnyalat  
odstín

**calibru**  
calibre  
kaliber  
kalibr

**calitate**  
choice  
minőségi osztály  
trída jakosti

**sortator**  
sorter  
ellenőrizte  
kontroloval

**colecție**  
collection  
termékcsalád  
produktová řada

**culoare**  
colour  
szín  
barva

**finisaj**  
finish  
felület  
dokončit

**data**  
date  
datum  
datum

**Numele colecției**  
NALIM

**Culoarea produsului**  
GRI DESCHIS

**Finisajul produsului**  
Reprezintă aspectul suprafeței: mat sau lucios.  
MAT

**Data de fabricație**  
15.02.20

Daniel Zah  
Manager Calitate  
SANEX S.A.